



ČIA akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.7

PROTOKOL č. 12205

o zkouškách požárně technických charakteristik



Č. j.: PTL – 133/04	Počet stran protokolu: 1	
Zadavatel: Příhoda s.r.o., Za Radnicí 476, 539 01 Hlinsko		
PŘEDMĚT ZKOUŠEK		
Název: Příhoda PLS – technická tkanina určená pro systémy rozvodu vzduchu		
Výrobce: Viz zadavatel		
Složení: Polyester		
Vzhled: Bílé plátno s mřížkou o tloušťce cca 0,2 mm a o plošné hmotnosti cca 73 g/m ²		
Datum přijetí vzorku: 25. 6. 2004	Odběr vzorku: Vzorek dodal zadavatel	
Datum provedení zkoušek: 16. 7. 2004		
ZKUŠEBNÍ METODA: ČSN EN ISO 11925 – 2		
Doba působení plamene zkušebního zdroje zapálení: 15 s		
Kondicionování zkušebních těles, filtračního papíru: 14 dnů dle ČSN 13238 čl. 4.3. odstavec c)		
NAMĚŘENÉ HODNOTY A VÝSLEDKY ZKOUŠEK		
VYSTAVENÍ POVRCHU	ve směru podélném	ve směru příčném
Zkušební těleso číslo:	1 2 3	1 2 3
Zapálení vzorku:	ano ano ano	ano ano ano
Dosažení značky [s]:	9 10 9	7 9 7
Zapálení filtračního papíru:	ano ano ano	ano ano ano
Chování při zkouškách: Po přiložení zkušebního plamene hoření velmi rychle postupovalo ve směru podélné osy k horním hranám vzorků. Při hoření odkapávaly hořící kapky a hořící kusy zapalující podložený filtrační papír.		

Závěr:

Výsledky zkoušky se vztahují k chování zkušebních vzorků výrobku při konkrétních zkušebních podmínkách a nejsou jediným kritériem pro hodnocení možného požárního rizika výrobku při jeho použití.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušek. Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Vedoucí zkušebny: Vít Slaboch

Datum: 16. 7. 2004

Vít Slaboch

